


# FICHA TÉCNICA

## ISO-BLOCO HYBRATEC



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ISO-BLOCO HYBRATEC es una cinta multifunción 4.0 equipada con tecnología híbrida. La nueva tecnología híbrida fusiona la elevada hermeticidad al aire y a la lluvia torrencial de la tecnología de bandas con la fiable flexibilidad y capacidad de absorción de movimientos de bandas multifunciones MF 1 (BG 1 y BGR) de alta calidad, verificadas y certificadas. Con un valor  $\alpha$  de  $0,00 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$ , la cinta precomprimida es 100% hermética en espacios interiores e impide con ello las pérdidas de calor por convección. Debido a la integración de varias capas de bloqueo, ISO-BLOCO HYBRATEC cumple con el principio «más hermético por dentro que por fuera».

### APLICACIÓN

ISO-BLOCO HYBRATEC es la cinta multifunción que cumple al 100% con los requisitos de edificios ultramodernos en cuanto a eficiencia energética y fiabilidad. Ofrece una hermeticidad absoluta y el máximo aislamiento térmico, ambos estipulados con carácter obligatorio para casas pasivas y edificios de energía cero, así como una elevada hermeticidad contra la lluvia torrencial adaptada a las variaciones climatológicas y la capacidad de alta absorción de movimiento continuo a largo plazo. Con ISO-BLOCO HYBRATEC ya está a su disposición la cinta multifunción 4.0 adecuada.

### EMBALAJE

Rollo precomprimido con autoadhesivo por una cara (ayuda de instalación).

\* Sobre las condiciones del fabricante (disponibles bajo petición).

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Tecnología híbrida mediante capas de láminas
- Sellado de las más variadas juntas con una dimensión de cinta de 6 – 40 mm
- Absolutamente hermética gracias a varias capas de bloqueo
- Doble seguridad mediante tecnología híbrida
- Sin flujo de aire caliente del interior al exterior
- Máximo ahorro energético
- Impermeable a la lluvia torrencial superior a 1.050 Pa
- Cumple con el principio «más hermético por dentro que por fuera» gracias a varias capas de bloqueo
- Excelente transmisión de la humedad
- Alto efecto de secado
- Alta fiabilidad funcional gracias a su notable capacidad de expansión
- Conforme a la EPBD
- Cumple con los requisitos de la ley de energía de edificios (hasta 31.10.20 EnEV) y la instalación de calidad garantizada RAL
- Cumple con los requisitos de la norma UNE 85219:2016 de colocación de ventanas en obra
- 10 años de garantía de rendimiento\*



# ISO-BLOCO HYBRATEC

Datos técnicos	Norma	Clasificación
Descripción del material		Espuma flexible PUR impregnada con tecnología híbrida
Color		Negro
Impermeable a la lluvia torrencial, una sola junta	DIN EN 1027	$\geq 1.050\text{Pa}$
Resistencia a los cambios de temperatura	DIN 18542	$-30^{\circ}\text{C}$ a $+80^{\circ}\text{C}$
Clasificación, según	DIN 18542-2020	MF 1 (BG 1 / BGR)
Coefficiente de permeabilidad al aire	DIN EN 12114	$\alpha = 0,00\text{m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{\text{n}}]$
Compatibilidad con materiales de construcción adyacentes	DIN 18542	Requisitos cumplidos
Tolerancia dimensional	DIN 7715 TP P3	Requisitos cumplidos
Clase de material de construcción	DIN 4102	B1 (resistente al fuego)
Conductividad térmica	DIN EN 12667	$\lambda_{10,\text{tr}} \leq 0,048\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$
Valor U: profundidad de construcción de la ventana 60mm / 70mm / 80mm	DIN 4108-3	$U = 0,8\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) / 0,7\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) / 0,6\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Aislamiento acústico		Hasta 60dB
Regulación de la humedad	DIN 4108-3 DIN EN ISO 10077-2	Secado constante mediante tecnología híbrida
Valor requerido PHI		phA / phA <sup>+</sup>
Tiempo de caducidad		1 año, seco y en el embalaje original
Temperatura de almacenamiento		$+1^{\circ}\text{C}$ a $+20^{\circ}\text{C}$

Anchura de cinta / área de aplicación	Área de aplicación Ancho de junta*		
	S	M	XL
30mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
40mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
55mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
65mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
70mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
75mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
80mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
85mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
95mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
105mm	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm

\* El movimiento de elementos estructurales y los cambios de longitud temporales de las juntas deben tenerse en cuenta para dimensionar correctamente la cinta.



Ejemplo de instalación: ISO-BLOCO HYBRATEC

## SURTIDO / ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplicación	Rendimiento de protección meteorológica**	Estándar de casa pasiva	S 3 – 14mm	M 4 – 20mm	XL 6 – 40mm
Construcción de vivienda	600Pa	phA	3 – 14mm	4 – 20mm	6 – 40mm
Construcción de objeto	750Pa	phA	3 – 12mm	4 – 18mm	6 – 30mm
Construcción de edificio alto	1.050Pa	phA <sup>+</sup>	3 – 10mm	4 – 15mm	6 – 25mm

\*\* Impermeable a la lluvia torrencial según DIN EN 1027.

## ACCESORIOS

ISO-TOP FLEX-ADHESIVE XP para el pegado de las terminaciones de la cinta

Los detalles e información que figuran en este manual están basados en el mejor conocimiento actual. Tienen la finalidad de servir solamente como información general y se aconseja que el usuario realice sus propias pruebas con sus condiciones específicas para determinar la idoneidad del producto para el uso propuesto. No hay garantía o responsabilidad implícita respecto a cualquier parte de estas instrucciones o detalles o de la totalidad de la información. Nos reservamos el derecho de modificar o cambiar las especificaciones y la información sin aviso previo. Todos los productos se suministran sujetos a nuestras condiciones generales de ventas, cuya copia está disponible bajo petición.